aQ Color

Sellador para marcaje corporativo de madera

arxada QUIMETAL®

aQ Color

Descripción

Sellador Madera 285 es un producto desarrollado a base de co-polímeros acrílicos modificados en emulsión acuosa, contiene pigmentos orgánicos e inorgánicos libres de metales pesados. Contiene aditivos especiales de última generación para brindar un excelente desempeño en estabilidad en el envase, adherencia, protección y durabilidad.

Se comercializa en formato Tineta de 4 galones.

Rojo 3002

Naranjo 2003

Verde 6016

Negro 9017

Verde 6024

Café 8012

Características Técnicas:

Tipo	Acrílico
Color	6 Colores estandares y factibilidad de colores a pedido.
Terminación	Mate.
Densidad	1,20 +/-0,0 5 g/cc (a 25°C).
Viscosidad	Entre 70 y 80 KU .
Aplicación	Equipo Airless, pistolas convencionales, rodillo, brocha.
Dilución	Agua limpia

Tiempo de Secado:

Tacto	30 a 60 min.
Repintado	2 a 4 horas
Secado Completo	8 horas
Para resistencia al roce y manipulación	48 horas

Producto No Inflamable, se recomienda el uso de equipos tradicionales de protección personal.

Uso

Producto formulado para el pintado corporativo de maderas, en ambiente interior y exterior. Posee características de poder cubritivo, adherencia, dureza y secado.
La superficie para pintar debe estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier contaminante. Debe estar seca, sin polvo, hongos, pintura incompatible o material suelto o descascarado.

Para repintar sobre el mismo producto en buen estado, no es necesario realizar tratamiento previo, obteniendo un buen anclaje de la nueva capa protectora. En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

El proceso de pintado no debe realizarse en días con pronóstico de lluvia, niebla o llovizna, excepto en sitios cerrados previamente acondicionados y con ambiente controlado. No aplicar si la temperatura ambiente está bajo los 10°C o con humedad relativa por encima del 80%. El producto debe ser agitado antes de aplicar, hasta completa homogenización. El producto debe ser almacenado bajo techo. No debe someterse a temperaturas extremas.

arxada QUIMETAL®

Los Yacimientos 1301 Maipú, Santiago.
Bandera 1099, Concepción.
+562 23817000
contacto@quimetal.cl
www.arxadaquimetal.cl